NUOVA SIGA

Revisione 05/03/2018

SILOX-T

PRIMER TRASPARENTE FISSATIVO

colors EXTERIOR

DESCRIZIONE

Primer trasparente fissativo, a base di legante acril-silossanico. Grazie alle sue caratteristiche antisale ed un elevato grado di penetrazione, consente un ottimo consolidamento dei supporti contribuendo a prevenire la formazione dei sali derivanti dall'umidità di risalita. Diminuisce ed uniforma l'assorbimento del supporto senza impedire la trasmissione del vapore acqueo. Indicato per la successiva applicazione di pitture e rivestimenti silossanici.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Si applica su gran parte dei supporti cementizi e sintetici, come: calcestruzzo, facciate intonacate, pannelli prefabbricati in calcestruzzo, lastre isolanti e sistemi di isolamento termico SIGATHERM. Non applicare su supporti freschi o particolarmente alcalini. Rispettare un periodo minimo di carbonatazione di almeno quattro settimane. I supporti critici vanno sottoposti ad un'apposita verifica d'idoneità.

CONDIZIONI DI LAVORAZIONE

Durante la fase di lavorazione e di essiccamento, la temperatura ambientale e del supporto deve essere compresa tra i +5°C ed i +35°C. Durante la fase di asciugatura e maturazione proteggere da gelo e siccità eccessivi, oltre che da dilavamenti ed eventi meteo estremi.

MODALITÁ DI APPLICAZIONE

Il supporto di applicazione deve essere ben asciutto e stagionato, pulito, consistente, privo di polveri e di sostanze oleose, senza umidità e sali. Il prodotto è pronto all'uso. In caso di superfici molto sfarinate diluire il prodotto con circa il 100% d'acqua e se necessario applicare due mani di SILOX-T.

QUALITÁ

I dosaggi automatici e predeterminati dei componenti, i continui e sistematici controlli sulle materie prime impiegate e sul prodotto finito, assicurano un elevato standard qualitativo e di costanza nel tempo.

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO

Consultare la relativa scheda di sicurezza.

INFORMAZIONE AI SENSI D.M. 10/05/2004

-DATA CONFEZIONAMENTO: riportata sul fianco della confezione.
-DATA SCADENZA: vedi paragrafo CONSERVAZIONE.

VOCE DI CAPITOLATO

Trattamento consolidante e ponte di aggancio di superfici da decorare a base di leganti acril-silossanici e additivi specifici. SILOX-T uniforma gli assorbimenti ed ha caratteristiche antisale. Il prodotto va applicato a pennello, rullo o airless su supporti asciutti e stagionati ad una temperatura ambiente compresa tra +5 °C e +30 °C, con un'umidità relativa inferiore al 70% e con consumo medio, per applicazioni ad una mano, di 0,100 L/m².

CARATTERISTICHE PRODOTTO

GRANULOMETRIA	-	-	-	-	-
CONSUMO*	0.1 L/m²*	-	-	-	-
IMBALLAGGIO	5-10 L/cf	-	-	-	-
CONSERVAZIONE	Conservare ben chiuso e al riparo dal gelo, in confezione integra, temperaturacompresa tra +5 °C e +30 °C. Proteggere da calore e luce solare.				
ESSICCAZIONE, INDURIMENTO, TEMPI DI LAVORAZIONE	Il prodotto asciuga fisicamente per evaporazione dell'acqua. La completa asciugatura si raggiunge dopo ca. 14 giorni. Condizioni sfavorevoli possono ritardare l'asciugatura.In linea di principio in caso di condizioni atmosferiche avverse si dovrebbero applicare misure protettive (es. teli antipioggia) sulla superficie di facciata fresca o da lavorare. Con +20 °C di temperatura di aria e sottofondo e 65 % di umidità relativa: lavorazione dopo ca. 24 ore.				

*Il consumo di materiale dipende da lavorazione, sottofondo e consistenza. I valori indicati per il consumo sono esclusivamente di riferimento. Determinare i dati di consumo precisi direttamente in cantiere.

I dati caratteristici indicati sono valori medi e/o approssimativi. A causa dell'impiego di materie prime naturali nei nostri prodotti, i valori indicati per la singola fornitura possono risultare lievemente differenti senza per questo pregiudicare l'idoneità del prodotto.

CRITERIO	Norma/direttiva di prova	Valore/Unità	Valore/Unità
DILUIZIONE	-	Pronto all'uso	-
TEMPO ESSICAZIONE AL TATTO	-	1 ora ca. a +20 °C al 70% U.R.	-
PESO SPECIFICO	-	1.00 kg/L	-
PH	-	7-8	-
VISCOSITA'	-	cps a 20 °C	-
VALORE LIMITE UE DI COV	-	< 30 g/L	-

AVVERTENZE

I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito, per garantire una qualità costante. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere. I dati tecnici si riferiscono ai prodotti base. La colorazione può comportare scostamenti dei valori caratteristici. I valori indicati sono valori medi. In conseguenza dell'impiego di materie prime naturali i valori relativi a determinate forniture possono presentare leggeri scostamenti. In caso di rivestimento di supporti qui non descritti, è necessario consultarci preventivamente. In caso di forniture successive si possono verificare leggeri scostamenti di colore rispetto alla scheda di campionario; se necessario, può essere predisposta una superficie campione in cantiere. I dati relativi ai tempi di durata e di attesa sono riferiti alle condizioni di laboratorio (20°C/um.rel. 65%) e possono quindi cambiare a seconda delle situazioni di cantiere. Rispettare le attuali direttive di lavorazione nazionali. Verificare sempre il materiale prima dell'applicazione, per accertarsi che la tonalità di colore corrisponda a quella richiesta. Tutti gli ordini successivi vanno indicati come continuazione, specificando la data della prima ordinazione. La presente scheda tecnica sostituisce e annulla le precedenti versioni.